

# istruzioni d'uso

## SCHEDA TECNICA

### PASSIVANTE P OX SPRAY

#### PASSIVANTE P OX SPRAY

#### CARATTERISTICHE

Il liquido PASSIVANTE P OX SPRAY è un prodotto esente da Acido Nitrico specifico per acciaio INOX. PASSIVANTE P OX SPRAY è a basso impatto ambientale ed è ideato per aumentare la resistenza alla corrosione e per garantire, dopo il trattamento di decapaggio, il ripristino del film di ossido di Cromo, tipico degli acciai inossidabili della serie 300. Il suo utilizzo consente di non avere problemi legati alla presenza dei nitrati nelle acque reflue e degli NOx nei vapori aspirati.

#### MODALITÀ D'USO

I trattamenti chimici superficiali non sono efficaci se prima non vengono rimossi oli e grassi; pertanto è bene pretrattare la superficie con uno sgrassante liquido. Un buon sgrassaggio dei manufatti è un requisito indispensabile per ottenere un buon risultato finale.

Il prodotto va utilizzato diluito in acqua. Il prodotto va irrorato sui manufatti a spruzzo tramite le nostre cabine POSEIDON. Il PASSIVANTE P OX SPRAY reagisce velocemente con la superficie metallica consumandosi. Pertanto il refluo non può essere riutilizzato e va correttamente smaltito.

Il personale tecnico DELMET è a disposizione per indicare i giusti rapporti di diluizione e le modalità per il successivo smaltimento del refluo. Il tempo di applicazione del PASSIVANTE P OX SPRAY varia da 20 a 60 minuti.

Effettuata la passivazione dei pezzi, eseguire ancora un buon lavaggio ad alta pressione. Un lavaggio finale con acqua demi consente di ottenere un risultato ottimale.

#### PRECAUZIONI DI UTILIZZO

Prodotto ad esclusivo uso professionale. Utilizzare gli adeguati DPI e seguire le indicazioni sulla scheda di sicurezza.

#### REFLUI

I prodotti esausti e le acque di lavaggio risultanti dai processi di decapaggio e passivazione, non possono essere scaricati nella rete fognaria ma vanno correttamente smaltiti.

Ricordiamo che le acque industriali possono essere scaricate solo dopo autorizzazione delle autorità competenti e Delmet è in grado di fornirvi apparecchiature manuali e/o automatiche per questo tipo di trattamento (DPG, DPP20, DPP40).

#### FORMATI DISPONIBILI

Passivante P OX è disponibile nei seguenti formati:

Passivante P OX liq. conf. da 25 Kg

Passivante P OX liq. conf. da 1000 Kg