

istruzioni d'uso

SCHEDA TECNICA

PASSIVANTE P STRONG

CARATTERISTICHE

Il passivante P STRONG è un prodotto liquido a base di Acido Nitrico conforme alle ASTM A380, ed è stato ideato per incrementare in modo significativo la resistenza alla corrosione ottimizzando la formazione e la composizione dello strato di passivazione, aumentando la resistenza alla corrosione dell'acciaio inossidabile, questo grazie a speciali additivi che aumentano la mobilità dei componenti chimici attivi all'interno del prodotto, garantendo rapidità e una perfetta sigillatura/protezione della superficie.

Può essere impiegato anche dopo il trattamento di elettrolucidatura per togliere eventuali macchie formatesi

MODALITÀ D'USO

Il prodotto va utilizzato tal quale

I trattamenti chimici in genere non sono efficaci se prima non vengono rimossi oli e grassi; è bene pretrattare la superficie con uno sgrassante liquido, un buon sgrassaggio dei manufatti è un requisito indispensabile per ottenere un buon risultato.

Si opera normalmente ad immersione in vasche di PP, PVC, inox, o a spruzzo

E' necessario prevedere l'impianto di aspirazione dei fumi; per riscaldare la soluzione si consiglia

l'utilizzo di resistenze in PTFE (teflon).

Il tempo di trattamento varia in funzione della temperatura a cui si opera: se si opera a temperatura ambiente si consiglia un tempo minimo di 60 minuti; a 50 - 60°C, un tempo minimo di 30 min.

Effettuata la passivazione dei pezzi, eseguire ancora un buon lavaggio ad alta pressione. Un lavaggio finale con acqua demi consente di ottenere un risultato ottimale.

PRECAUZIONI DI UTILIZZO

Utilizzare gli adeguati DPI e seguire le indicazioni sulla scheda di sicurezza

ACQUE DI SCARICO

Le acque di lavaggio sono acide, pertanto non possono essere scaricate direttamente. ma necessitano

istruzioni d'uso

di una neutralizzazione e di decantazione.

Ricordiamo che le acque industriali possono essere scaricate solo dopo autorizzazione delle autorità competenti e Delmet è in grado di fornirvi apparecchiature manuali o automatiche per questo tipo di trattamento.

FORMATI DISPONIBILI

Passivante P STRONG conf. da 25 kg. (PC01691)

Passivante P STRONG conf. da 1000 kg (PC01692)