

istruzioni d'uso

SCHEDA TECNICA

ECOPLUS BLACK

CARATTERISTICHE

Il decapante Ecoplus BLACK è un liquido di nuova formulazione, esente da acido nitrico, studiato per il decapaggio dell'acciaio INOX in bagni ad immersione industriali.

La formulazione di ECOPLUS BLACK bilanciata e potenziata, lo rende maggiormente adatto al decapaggio di acciai INOX sottoposto a trattamenti termici, ricotto e che presenta un notevole quantitativo di ossidi/scorie superficiali.

Rispetto al decapaggio eseguito con classici prodotti contenenti acido nitrico, l'utilizzo di ECOPLUS BLACK consente di evitare i problemi di sviluppo di gas tossici contenenti ossidi di Azoto e di non avere nitrati nelle acque di risciacquo.

MODALITA' D'USO - PREPARAZIONE E RABBOCCO DEL BAGNO DI DECAPAGGIO

Si opera normalmente ad immersione in vasche di PP/PVC in impianti speciali dedicati ed è necessario prevedere l'impianto di aspirazione dei fumi. Contattare il servizio tecnico DELMET per la verifica dell'idoneità dell'impianto.

ECOPLUS BLACK è formulato per essere utilizzato in rabbocco a bagni di decapaggio in opera.

Per la preparazione a nuovo dei bagni di decapaggio si consiglia l'utilizzo di ECOPLUS 2000 SPEEDY che normalmente va caricato in vasca diluito con acqua in ragione di un rapporto in volume di 1:1 (diluizione 50%).

Per i successivi rabbocchi e ripristini del volume del decapante, utilizzare ECOPLUS BLACK diluito con

istruzioni d'uso

acqua fra il 25 e il 50%:

- Rabbocco ECOPLUS BLACK al 25% di concentrazione per decapaggi leggeri e bagni con basso carico di lavoro.
- Rabbocco ECOPLUS BLACK al 50% di concentrazione per decapare leghe DUPLEX o pezzi che presentano un grosso quantitativo di scorie superficiali e per bagni con elevato carico di lavoro.
- Le concentrazioni del rabbocco dipendono molto dalle modalità operative. Per questo motivo DELMET offre un servizio di assistenza ed analisi allo scopo di monitorare il decapaggio e consigliare i giusti quantitativi di rabbocco

MODALITA' D'USO - OPERATIVITA' E MANTENIMENTO DEL BAGNO

Mantenere il volume della vasca di decapaggio rabboccando ECOPLUS BLACK come descritto nel precedente paragrafo.

I trattamenti chimici in genere non sono efficaci se la superficie da trattare è sporca e unta; è bene trattare la superficie con un opportuno sgrassante prima di immergere i pezzi nel bagno di decapaggio. Un buon sgrassaggio dei manufatti è un requisito indispensabile per ottenere un buon risultato ed evitare inquinamenti del bagno di decapaggio.

Durante l'operatività del bagno di decapaggio occorre monitorare il potenziale redox che tenderà a scendere nel tempo. Il potenziale andrà corretto tramite aggiunte di CORRETTORE OX che consigliamo di fare con una pompa dosatrice. Normalmente il potenziale redox varia nell'intervallo 300 - 400 mV.

istruzioni d'uso

Durante il decapaggio il pezzo deve essere completamente immerso e si consiglia di muoverlo alcune volte durante il trattamento oppure, ancora meglio, di mantenere in movimento la soluzione tramite una pompa antiacido.

Trascorso il tempo di decapaggio i pezzi vanno sciacquati e lavati con idropulitrice ad alta pressione in modo da rimuovere il polverino ancora adeso alla superficie. Un lavaggio finale con acqua demineralizzata consente di ottenere un risultato ottimale.

Il tempo di trattamento varia in funzione della temperatura a cui si opera, dalla quantità di ossidi superficiali, dallo spessore dell'acciaio, dalla concentrazione dei componenti del bagno, ecc. Per un trattamento standard a 30°C i tempi sono all'incirca: 2-3 h di AISI 304, 3-4 h AISI 316, Duplex 6-8 h, Super duplex 12 h (tutta la notte).

La temperatura del bagno di decapaggio è molto importante e si consiglia di operare a 25-30°C. A temperature inferiori e a temperatura ambiente i tempi di immersione saranno più lunghi.

Si consiglia di effettuare dei test su dei campioni al fine di determinare il tempo di decapaggio necessario.

DELMET offre un servizio di assistenza per i controlli periodici dei parametri del bagno di decapaggio e consigliare eventuali correzioni.

PRECAUZIONI

ECOPLUS BLACK è un prodotto fortemente acido e corrosivo. Indossare opportuni dispositivi di protezione individuale dopo aver consultato il Responsabile per la Sicurezza, avvalersi delle indicazioni riportate sulla scheda di sicurezza del prodotto.

ACQUE DI RISCIAQUO

istruzioni d'uso

Le acque di risciacquo utilizzate per sciacquare e pulire i pezzi dopo il decapaggio non possono essere scaricate direttamente nella rete fognaria.

Ricordiamo che le acque industriali possono essere scaricate solo dopo autorizzazione delle autorità competenti e DELMET è in grado di fornirvi consulenza e apparecchiature manuali o automatiche per questo tipo di trattamento.

FORMATI DISPONIBILI

PC01781 - ECOPLUS BLACK conf. 1000kg

PC01798 - ECOPLUS BLACK conf. 50kg